

Drift- och underhållsinstruktion LK Prefabricerad Avloppsgroda



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utförande	1
Beständighet mot varmvatten	1
Demontering	1
Återanvändning	1
Återvinning	1

UTFÖRANDE

Avloppssystem bestående av LK Avloppsgroda PEH fordrar inga särskilda rutiner för drift- eller underhåll. Vid eventuella störningar som t.ex. stopp i avloppssystemet kan rensning utföras för hand med rensband, med rensmaskin eller spolås. Detta under förutsättning att den utrustning som används är avsedd för avloppssystem av plaströrledningar.

BESTÄNDIGHET MOT VARMVATTEN

Avloppsgroda i ljuddämpat material

- Permanent varmvattentemperatur upp till 60 °C i utloppsområdet, ej trycksatt tillstånd.
- Kortvarigt upp till 100 °C under maximalt en minut:
 - Utan mekanisk, kemisk eller statisk belastning.
 - Maximalt 400 kortvariga belastningar per år.
 - Alla kopplingar i draghållfast utförande.
 - Kortvariga belastningar upp till 100 °C påverkar materialets livslängd. efter kortvarig belastning ska rörledningen återställas till normal temperatur.

Avloppsgroda i standard PEH för ingjutning

- Permanent varmvattentemperatur upp till 80 °C i utloppsområdet, ej trycksatt tillstånd.
- Kortvarigt upp till 100 °C under maximalt en minut:
 - Utan mekanisk, kemisk eller statisk belastning.
 - Maximalt 400 kortvariga belastningar per år.
 - Alla kopplingar i draghållfast utförande.
 - Kortvariga belastningar upp till 100 °C påverkar materialets livslängd. efter kortvarig belastning ska rörledningen återställas till normal temperatur.

DEMONTERING

Demontering av installationer görs utan specialverktyg. Rörledningar kapas enkelt med t.ex. handsåg.

ÅTERANVÄNDNING

Demonterat material, med undantag av elsvetsmuffar kan återanvändas efter rengöring.

ÅTERVINNING

PEH materialet kan återvinnas för tillverkning av nya plastprodukter efter granulering och omsmältning.

